



PLANIGRAPH™ NGA CINTA GRAFITO CORRUGADA ADHESIVA

Composición

Cinta corrugada adhesiva de grafito mineral expandido de alta pureza

Características

La cinta corrugada adhesiva de grafito mineral expandido Planigraph™ NGA cumple con los requisitos de la última actualización de la Directiva Europea 2011/65/EC (RoHS). Este tipo de junta garantiza por lo tanto un sellado fiable y duradero, lo que la convierte en una opción ideal para numerosas aplicaciones, desde las más simples hasta las más exigentes.

Aplicaciones

La cinta adhesiva de grafito corrugado es una ayuda útil en el mantenimiento industrial de válvulas y bridas. Planigraph™ NGA puede cortarse y moldearse fácilmente para adaptarse a los requisitos específicos de la aplicación. El grafito mineral expandido es conocido por su resistencia química y térmica, lo que lo hace adecuado para aplicaciones que involucran casi todos los fluidos, excepto los oxidantes.

Datos técnicos

Planigraph™ NGA Adhesive Corrugated Tape

| | | |
|------------------------------------|--------|--------|
| Graphite density | gr/cm3 | 1.0 |
| Carbon Content | % | ≥ 98.0 |
| Ash Content | % | < 2.0 |
| Sulphur Content | ppm | ≤ 1000 |
| Halogen Content | ppm | ≤ 200 |
| Tensile Strength | MPa | ≥ 4.0 |
| Temperature max with steam | °C | 550 |
| Temperature max with weak oxidants | °C | 450 |
| Temperature min cryo | °C | -196 |

Planigraph™ NGA Adhesive Corrugated Tape — Sizes

| Code | Width (mm) | Thickness (mm) | Spool (mt) |
|-------------|------------|----------------|------------|
| N_NG_006.00 | 6.0 | 0.6 | 25 |
| N_NG_008.00 | 8.0 | 0.6 | 25 |
| N_NG_010.00 | 10.0 | 0.6 | 25 |
| N_NG_012.00 | 12.0 | 0.6 | 25 |
| N_NG_012.70 | 12.7 | 0.6 | 25 |
| N_NG_015.00 | 15.0 | 0.6 | 25 |
| N_NG_016.00 | 16.0 | 0.6 | 25 |
| N_NG_019.00 | 19.0 | 0.6 | 25 |
| N_NG_020.00 | 20.0 | 0.6 | 25 |
| N_NG_025.00 | 25.0 | 0.6 | 25 |

- Nunca use el producto a la temperatura y presión máximas asociadas. Consulte al fabricante para obtener más información.
- Con agentes oxidantes débiles y aire caliente, la temperatura debe limitarse a 450 °C.
- El grafito y el carbono no se pueden utilizar con fluidos oxidantes.
- Con vapor y fluidos no oxidantes, la temperatura debe limitarse a 550°C.



La información incluida en esta publicación, así como la ofrecida a los usuarios por otros medios, se basa en nuestra experiencia y se comunica según el mejor conocimiento disponible. Sin embargo, dado que numerosos factores fuera de nuestro conocimiento y control pueden influir en el uso de los productos, no se ofrece ninguna garantía, explícita ni implícita, respecto dicho contenido. Los límites operativos indicados no constituyen confirmación de que dichos valores puedan aplicarse simultáneamente. Evite utilizar el producto en los límites máximos de temperatura y presión. La temperatura máxima solo puede mantenerse durante breves períodos en condiciones específicas. Las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso. Las imágenes en el DS pueden no representar con exactitud el color y/o el marcaje del producto.

Planigraph™ NGA Cinta Grafito Corrugada Adhesiva

La línea Planigraph™ incluye los siguientes modelos Premium Grade e Industrial Grade:

- LGP y LG sin inserto
- LGRP y LGR con inserto simple liso
- LGRFP y LGRF con inserto simple o múltiple tipo rallado
- LGRHDIP y LGRHDI con inserto múltiple liso

La carga máxima permitida en las juntas de grafito expandido depende del tipo y del número de insertos metálicos y está estrechamente vinculada a la superficie de sellado efectiva. Para la verificación se debe calcular la relación $(D_e - D_i)/esp$ donde D_e y D_i son los diámetros de la zona realmente comprimida entre las bridas y $esp.$ el espesor de la junta. La relación debe ser ≥ 4. En bridas WN RF, las juntas pueden utilizarse hasta la clase 300 psi.

La línea Planigraph™ incluye también cintas de grafito corrugado para mantenimiento:

- NG – cinta corrugada en grafito mineral expandido
- NGA – cinta corrugada adhesiva en grafito mineral expandido



Carrara S.p.A.

Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia
tel. +39 030 7451121 www.carrara.it - info@carrara.it