



# PLANIX™ PX03 TEL 65SH

## Composition

L'EPDM avec tissu inséré (Ethylène-Propylène Diène Monomère) est une famille de caoutchoucs synthétiques du groupe M selon la classification DIN/ISO 1629.

## Caractéristiques

Grâce à leur résistance à la chaleur, aux agents atmosphériques (rayons UV), au vieillissement et à l'eau de mer, les caoutchoucs EPDM avec tissu inséré sont indiqués là où une excellente résistance à l'ozone et aux changements de température est requise.

## Applications

Recommandé pour les joints en contact avec des acides et des solvants à faible concentration.

## Données techniques

Properties	Unit	Value
Colour	--	Black
Specific gravity	g/cm <sup>3</sup>	1,25+/-0,05
Tensile strenght	MPa	7,0
Elongation at break	%	300
Tear resistance	MPa	19
Hardness	Deegres	65 +/-5 SH
Compression Set (22 hrs at 70°C)	%	35
Temperature	°C	-40 to 120
Dimensions		
Width (+/- 5%)	mm	1000 to 1500, related to the thickness
Lenght (+/- 5%)	m	1 to 10, related to the thickness
Thichness (+/- 5%)	mm	1 to 50



## Planix™ PX03 TEL 65SH

La gamme de feuilles et de rouleaux d'étanchéité Planix™ comprend tous les types de caoutchouc mais également d'autres matériaux tels que le mica ou le carton céramique ou le GRE.



Les informations contenues dans cette publication et autrement fournies aux utilisateurs sont basées sur l'expérience et sont fournies au meilleur de nos connaissances actuelles. En raison de nombreux facteurs qui échappent à notre connaissance et à notre contrôle affectant l'utilisation des produits, aucune garantie n'est donnée ou ne doit être tenue implicitement à l'égard de ces informations. Les limites de fonctionnement indiquées dans cette publication ne constituent pas une déclaration selon laquelle ces valeurs peuvent être appliquées simultanément. Ne pas utiliser le produit aux valeurs maximales de température et de pression associées. La température maximale peut être maintenue pour de courtes expositions dans des conditions particulières. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.



**Carrara S.p.A.**,  
Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia  
tel. +39 030 7451121 / fax +39 030 7451130  
[www.carrara.it](http://www.carrara.it) - [info@carrara.it](mailto:info@carrara.it)