



JOINTS SPIRALÉS PLANISTEEL PROTECTOR 5

Composition

La gamme des joints spiralés PLANISTEEL SW comprend tous les types de joints d'étanchéité pour bride RF, FF, LTG et LMF. Les joints sont faits conformément à la norme ou personnalisé dans la conception spécifique. Disponible aussi la gamme OXY pour le joints pour services oxygen.

Caractéristiques

La gamme de produits Planisteel est facile à lire:

SW - spiralés sans anneaux

SWI - spiralés avec anneau intérieure

SWC - spiralés avec anneau de centrage

SWCI - spiralés avec les deux anneaux

LSSWCI - spiralés avec deux anneaux à faible

le code de joint est qualifié conformément à la norme ASME B16.20 par le type de métal (par exemple 316), par le type de remplissage (ex. Graphite G) et, si elles sont présentes, en fonction du type anneau de centrage métallique .

Applications

Joints spiralés pour brides RF, FF, LTG, LMF

Données techniques

Metallurgy	F°min	C°min	F°max	C°max	Guiding Color
304 Stainless Steel	-230	-195	1400	760	Yellow
316L Stainless Steel	-150	-195	1400	760	Green
317L Stainless Steel	-150	-100	1400	760	Maroon
321 Stainless Steel	-320	-195	1400	760	Turquoise
347 Stainless Steel	-320	-195	1700	925	Blue
Carbon Steel	-40	-40	1000	540	Silver
Alloy 20	-300	-185	14000	760	Black
Hastelloy® B2	-300	-185	2000	1090	Brown
Hastelloy® C276	-300	-185	2000	1090	Beige
Incoloy® 800	-150	-100	1600	870	White
Incoloy® 825	-150	-100	1600	870	White
Inconel® 600	-150	-100	2000	1090	Gold
Inconel® 625	-150	-100	2000	1090	Gold
Inconel® X750	-150	-100	2000	1090	No Color
Monel® 400	-200	-130	1500	820	Orange
Nickel® 200	-320	-195	1400	760	Red
Titanium	-320	-195	2000	1090	Purple
Filler	F°min	C°min	F°max	C°max	Strip Color
Mica-Graphite	-340	-200	1100	590	Pink



Joint Spirales Planisteel Protector 5

La gamme des joints d'étanchéité spiralés Planisteel SW comprend tous les types de joints pour bride RF, FF, LTG et LMF



Les informations contenues dans cette publication, ainsi que celles autrement fournies aux utilisateurs, sont basées sur l'expérience et sont fournies au mieux de nos connaissances actuelles. Cependant, en raison de nombreux facteurs échappant à notre connaissance et à notre contrôle et pouvant affecter l'utilisation des produits, aucune garantie explicite ou implicite n'est donnée concernant ces informations. Les limites de fonctionnement indiquées dans cette publication ne constituent pas une affirmation selon laquelle ces valeurs peuvent être appliquées simultanément. Ne pas utiliser le produit aux valeurs maximales de température et de pression associées en même temps. La température maximale peut être maintenue uniquement lors d'expositions courtes et dans des conditions particulières. Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

CARRARA
GLOBAL SEALING SOLUTIONS

Carrara S.p.A.,
Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia
tel. +39 030 7451121 / fax +39 030 7451130
www.carrara.it - info@carrara.it