



TRESSE D'ÉTANCHÉITÉ PTFE ARAMIDE PT5600K

Composition

PT5600K est une tresse d'étanchéité réalisée avec fil de PTFE pur avec les quatre angles renforcés en fil d'aramide continu, au but d'obtenir une plus grande résistance à l'extrusion et aux hautes pressions. Cette tresse ne tache pas et est appropriée pour les industries alimentaires et chimiques. PT5600K est une garniture tressée résistante et sûre, appropriée pour les industries alimentaires, chimiques et les papeteries dans toutes les applications dynamiques, sur pompes et agitateurs.

Caractéristiques

Fils de PTFE GORE

Fils d'aramide

Applications

Garniture tressée PTFE Aramide pour pompes

Données techniques

	P bar	lbf/in2	Vm/S	f/pm	pH	T °C	T °F
	500	7500	2	300	3 ÷ 12	-100 ÷ 280	-150 ÷ 540
	300	4500	2	400			
	15	225	10	2000			

- N'utilisez jamais le produit à la température et à la pression maximales associées. Consultez le fabricant pour plus d'informations.
- La température maximale peut être maintenue pour de courtes expositions



Tresse d'étanchéité PTFE Aramide PT5600K

PT5600K est une garniture d'étanchéité tressée résistante et sûre, appropriée pour les industries alimentaires, chimiques et les papeteries dans toutes les applications dynamiques, sur pompes et agitateurs



Les informations contenues dans cette publication et autrement fournies aux utilisateurs sont basées sur l'expérience et sont fournies au meilleur de nos connaissances actuelles. En raison de nombreux facteurs qui échappent à notre connaissance et à notre contrôle affectant l'utilisation des produits, aucune garantie n'est donnée ou ne doit être tenue implicitement à l'égard de ces informations. Les limites de fonctionnement indiquées dans cette publication ne constituent pas une déclaration selon laquelle ces valeurs peuvent être appliquées simultanément. Ne pas utiliser le produit aux valeurs maximales de température et de pression associées. La température maximale peut être maintenue pour de courtes expositions dans des conditions particulières. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

CARRARA
GLOBAL SEALING SOLUTIONS

Carrara S.p.A.,
Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia
tel. +39 030 7451121 / fax +39 030 7451130
www.carrara.it - info@carrara.it



TRESSE D'ÉTANCHÉITÉ PTFE ARAMIDE PT5600K

sezione mm	sezione inch	kg/box	lbs/box	mt/box	ft/box	mt/kg	ft/lbs
3	1/8	1	2.2	65.4	214	65.4	97.4
4	-	1	2.2	36.8	121	36.8	54.8
5	3/16	1	2.2	23.5	77	23.5	35
6	-	2.5	5.5	40.8	134	16.3	24.3
6.5	1/4	2.5	5.5	34.8	114	13.9	20.7
8	5/16	2.5	5.5	23	75	9.2	13.7
9.5	3/8	2.5	5.5	16.3	53	6.5	9.7
10	-	2.5	5.5	14.7	48	5.9	8.8
11	7/16	2.5	5.5	12.2	40	4.9	7.2
12	-	2.5	5.5	10.2	34	4.1	6.1
12.7	1/2	2.5	5.5	9.1	30	3.6	5.4
14	9/16	5	11	15	49	3	4.5
16	5/8	5	11	11.5	38	2.3	3.4
17.5	11/16	5	11	9.6	32	1.9	2.9
18	-	5	11	9.1	30	1.8	2.7
19	3/4	5	11	8.1	27	1.6	2.4
22	7/8	5	11	6.1	20	1.2	1.8
25.5	1	5	11	4.5	15	0.9	1.3

● Le poids au mètre et le poids de l'emballage peuvent avoir une tolérance de +/- 10%. D'autres tailles et emballages sont disponibles sur demande.



Les informations contenues dans cette publication et autrement fournies aux utilisateurs sont basées sur l'expérience et sont fournies au meilleur de nos connaissances actuelles. En raison de nombreux facteurs qui échappent à notre connaissance et à notre contrôle affectant l'utilisation des produits, aucune garantie n'est donnée ou ne doit être tenue implicitement à l'égard de ces informations. Les limites de fonctionnement indiquées dans cette publication ne constituent pas une déclaration selon laquelle ces valeurs peuvent être appliquées simultanément. Ne pas utiliser le produit aux valeurs maximales de température et de pression associées. La température maximale peut être maintenue pour de courtes expositions dans des conditions particulières. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

CARRARA
GLOBAL SEALING SOLUTIONS

Carrara S.p.A.,
Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia
tel. +39 030 7451121 / fax +39 030 7451130
www.carrara.it - info@carrara.it