



# TRESSE D'ÉTANCHÉITÉ PTFE PT5504AL

## Composition

Tresse d'étanchéité pour des applications où seulement le PTFE assure l'étanchéité. Chaque fil est lubrifié avec du PTFE et avec un lubrifiant alimentaire. Tresse en PTFE appropriée pour applications avec produits alimentaires et recommandée pour l'emploi sur la plus grande partie des produits chimiques, pour les produits alimentaires et pharmaceutiques. Approuvée FDA.



## Caractéristiques

100% fils de PTFE avec lubrifiants

## Applications

Garniture tressée pour pompes

## Données techniques

	P bar	lbf/in2	Vm/S	f/pm	pH	T °C	T °F
	100	1500	2	400	0 ÷ 14	-100 ÷ 280	-150 ÷ 540
	15	225	8	1600			

- N'utilisez jamais le produit à la température et à la pression maximales associées. Consultez le fabricant pour plus d'informations.
- La température maximale peut être maintenue pour de courtes expositions



## Tresse d'étanchéité PTFE PT5504AL

Tresse d'étanchéité en PTFE pour les applications les plus sévères où seulement le PTFE pur assure l'étanchéité. Chaque fibre est lubrifiée avec un disperseur de chaleur pour éliminer au maximum le chaleur de friction. Approuvée FDA.



Les informations contenues dans cette publication et autrement fournies aux utilisateurs sont basées sur l'expérience et sont fournies au meilleur de nos connaissances actuelles. En raison de nombreux facteurs qui échappent à notre connaissance et à notre contrôle affectant l'utilisation des produits, aucune garantie n'est donnée ou ne doit être tenue implicitement à l'égard de ces informations. Les limites de fonctionnement indiquées dans cette publication ne constituent pas une déclaration selon laquelle ces valeurs peuvent être appliquées simultanément. Ne pas utiliser le produit aux valeurs maximales de température et de pression associées. La température maximale peut être maintenue pour de courtes expositions dans des conditions particulières. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

**CARRARA**  
GLOBAL SEALING SOLUTIONS

Carrara S.p.A.,  
Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia  
tel. +39 030 7451121 / fax +39 030 7451130  
[www.carrara.it](http://www.carrara.it) - [info@carrara.it](mailto:info@carrara.it)



# TRESSE D'ÉTANCHÉITÉ PTFE PT5504AL

sezione mm	size inch	kg/box	lbs/box	mt/box	ft/box	mt/kg	ft/lbs
3	1/8	1	2.2	58.5	192	58.5	87.1
4	-	1	2.2	32.9	108	32.9	49
5	3/16	1	2.2	21.1	69	21.1	31.4
6	-	2.5	5.5	36.5	120	14.6	21.8
6.5	1/4	2.5	5.5	31.1	102	12.5	18.6
8	5/16	2.5	5.5	20.6	67	8.2	12.2
9.5	3/8	2.5	5.5	14.6	48	5.8	8.7
10	-	2.5	5.5	13.2	43	5.3	7.8
11	7/16	2.5	5.5	10.9	36	4.3	6.5
12	-	2.5	5.5	9.1	30	3.7	5.4
12.7	1/2	2.5	5.5	8.2	27	3.3	4.9
14	9/16	5	11	13.4	44	2.7	4
16	5/8	5	11	10.3	34	2.1	3.1
17.5	11/16	5	11	8.6	28	1.7	2.6
18	-	5	11	8.1	27	1.6	2.4
19	3/4	5	11	7.3	24	1.5	2.2
22	7/8	5	11	5.4	18	1.1	1.6
25.5	1	5	11	4	13	0.8	1.2

- Le poids au mètre et le poids de l'emballage peuvent avoir une tolérance de +/- 10%. D'autres tailles et emballages sont disponibles sur demande.



Les informations contenues dans cette publication et autrement fournies aux utilisateurs sont basées sur l'expérience et sont fournies au meilleur de nos connaissances actuelles. En raison de nombreux facteurs qui échappent à notre connaissance et à notre contrôle affectant l'utilisation des produits, aucune garantie n'est donnée ou ne doit être tenue implicitement à l'égard de ces informations. Les limites de fonctionnement indiquées dans cette publication ne constituent pas une déclaration selon laquelle ces valeurs peuvent être appliquées simultanément. Ne pas utiliser le produit aux valeurs maximales de température et de pression associées. La température maximale peut être maintenue pour de courtes expositions dans des conditions particulières. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

**CARRARA**  
GLOBAL SEALING SOLUTIONS

Carrara S.p.A.,  
Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia  
tel. +39 030 7451121 / fax +39 030 7451130  
[www.carrara.it](http://www.carrara.it) - [info@carrara.it](mailto:info@carrara.it)