



PLANIFLON™ B01 FILLER

Composition

- PTFE

Caractéristiques

Le PTFE présente une résistance chimique élevée (à l'exception de l'acide fluorhydrique et des alkali). Les produits pour joints d'étanchéité en PTFE sont applicables dans tous les cas où il faut une étanchéité qui n'est pas chargée avec filler.

Applications

Planiflon™ B01 est utilisé pour la production de joints spiralés et camprofilés.

Données techniques

Planiflon™ B01

| | | | |
|-------------------|------------|-------------------|-----------|
| Colour | | | White |
| Filler | | | absent |
| Density | | g/cm ³ | 2.1 |
| Temperature | | °C | -200/+260 |
| Compression range | DIN 3535-6 | % | 14-17 |
| Recovery | DIN 3535-6 | % | >20 |
| Creep Relaxation | | % | 40% |
| Tensile Strength | | MPa | 20 |
| PH Range | | | 0 ÷ 14 |

- N'utilisez jamais le produit à la température et à la pression maximales associées. Consultez le fabricant pour plus d'informations.
- La température maximale peut être maintenue pour de courtes expositions
- D'autres dimensions et épaisseurs de feuille de joint sont disponibles sur demande



Planiflon™ B01 Filler

-



Les informations contenues dans cette publication et autrement fournies aux utilisateurs sont basées sur l'expérience et sont fournies au meilleur de nos connaissances actuelles. En raison de nombreux facteurs qui échappent à notre connaissance et à notre contrôle affectant l'utilisation des produits, aucune garantie n'est donnée ou ne doit être tenue implicitement à l'égard de ces informations. Les limites de fonctionnement indiquées dans cette publication ne constituent pas une déclaration selon laquelle ces valeurs peuvent être appliquées simultanément. Ne pas utiliser le produit aux valeurs maximales de température et de pression associées. La température maximale peut être maintenue pour de courtes expositions dans des conditions particulières. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.



Carrara S.p.A.,
Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia
tel. +39 030 7451121 / fax +39 030 7451130
www.carrara.it - info@carrara.it