



ANELLI DI TENUTA GRAFITE VALVOGRAPH

Composizione

Pura Grafite Minerale Espansa

Caratteristiche

Per rispondere alla grande espansione del segmento BALL VALVES, Carrara S.p.a. ha provveduto ad organizzare le proprie produzioni di Valvograph Rings secondo le più moderne esigenze. Carrara S.p.a. ha dimensionato i propri impianti di produzione per rispondere flessibilmente alle necessità dei Clienti e, grazie ad un parco attrezzature veramente rilevante e ad una programmazione della produzione moderna e precisa, riesce a gestire qualsiasi tipo di esigenza produttiva, utilizzando materiale di grande qualità, controllando regolarmente la conformità delle guarnizioni prodotte.

Appartengono alla famiglia Valvograph le guarnizioni V48 disponibili anche nella versione V48 OXY

Applicazioni

Guarnizioni in grafite per valvole industriali

Dati tecnici

Flexible Graphite Foil	Sigraflex Styles C, E, APX, Z and ZX
Dimensions	from 10 to 2300 mm
Bulk density	from 1,35 to 1,85 gr/cm ³

Dimensions and Tollerances (mm)	Out. D.	Inn. D.	Th.	Wall	Bulk Density
up to 250 mm	[-0,10 ÷ 0,00]	[-0,00 ÷ 0,20]	+/- 0,20	[-0,15 ÷ 0,00]	+/- 5,00%
from 251 to 500 mm	[-0,25 ÷ 0,00]	[-0,00 ÷ 0,25]	+/- 0,20	[-0,25 ÷ 0,00]	+/- 5,00%
from 501 to 750 mm	[-0,50 ÷ 0,00]	[-0,00 ÷ 0,50]	+/- 0,20	[-0,30 ÷ 0,00]	+/- 5,00%
from 751 to 1000 mm	[-0,60 ÷ 0,00]	[-0,00 ÷ 0,60]	+/- 0,20	[-0,40 ÷ 0,00]	+/- 5,00%
from 1001 to 1250 mm	[-0,80 ÷ 0,00]	[-0,00 ÷ 0,80]	+/- 0,20	[-0,45 ÷ 0,00]	+/- 7,00%
from 1251 to 2300 mm	[-0,90 ÷ 0,00]	[-0,00 ÷ 0,90]	+/- 0,20	[-0,50 ÷ 0,00]	+/- 7,00%



Anelli di tenuta grafite Valvograph

Per rispondere alla grande espansione del segmento BALL VALVES, Carrara S.p.a. ha provveduto ad organizzare le proprie produzioni di Valvograph Rings secondo le più moderne esigenze.

Carrara S.p.a. ha dimensionato i propri impianti di produzione per rispondere flessibilmente alle necessità dei Clienti e, grazie ad un parco attrezzature veramente rilevante e ad una programmazione della produzione moderna e precisa, riesce a gestire qualsiasi tipo di esigenza produttiva, utilizzando materiale di grande qualità, controllando regolarmente la conformità delle guarnizioni prodotte.



Le informazioni in questa pubblicazione e in altro modo fornite agli utenti si basano sull'esperienza e sono fornite al meglio delle nostre conoscenze attuali. A causa di molti fattori che sono al di fuori della nostra conoscenza e controllo che influenzano l'uso dei prodotti, nessuna garanzia viene fornita o deve essere ritenuta implicita in rispetto a tali informazioni. I limiti operativi esposti in questa pubblicazione non costituiscono affermazione che questi valori possono essere applicati simultaneamente. Non utilizzare il prodotto ai valori massimi di temperatura e pressione associati. La temperatura massima può essere sostenuta per brevi esposizioni in particolari condizioni. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. La fotografia nel DS potrebbe non riportare l'esatto colore e/o marcatura del prodotto.

CARRARA
GLOBAL SEALING SOLUTIONS

Carrara S.p.A.,
Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia
tel. +39 030 7451121 / fax +39 030 7451130
www.carrara.it - info@carrara.it