



PLANIFLON™ B01 FILLER

Composizione

- PTFE

Caratteristiche

Il PTFE Planiflon™ B01 Filler è idoneo per tutti gli impieghi in cui sia richiesta un filler per spirali e camprofile in PTFE presentando un'elevata resistenza chimica (a eccezione degli alcali e dell'acido fluoridrico).

Applicazioni

Il PTFE Planiflon™ B01 Filler è utilizzato per la produzione di spirometalliche e camprofile

Dati tecnici

Planiflon™ B01

Colour			White
Filler			absent
Density		g/cm ³	2.1
Temperature		°C	-200/+260
Compression range	DIN 3535-6	%	14-17
Recovery	DIN 3535-6	%	>20
Creep Relaxation		%	40%
Tensile Strenght		MPa	20
PH Range			0 ÷ 14

- Non utilizzare il prodotto ai valori massimi di temperatura e pressione associati senza prima consultare il produttore
- La temperatura di picco può essere sostenuta per brevi esposizioni
- Altre dimensioni e spessori sono disponibili a richiesta



Planiflon™ B01 Filler



Le informazioni in questa pubblicazione e in altro modo fornite agli utenti si basano sull'esperienza e sono fornite al meglio delle nostre conoscenze attuali. A causa di molti fattori che sono al di fuori della nostra conoscenza e controllo che influenzano l'uso dei prodotti, nessuna garanzia viene fornita o deve essere ritenuta implicita in rispetto a tali informazioni. I limiti operativi esposti in questa pubblicazione non costituiscono affermazione che questi valori possono essere applicati simultaneamente. Non utilizzare il prodotto ai valori massimi di temperatura e pressione associati. La temperatura massima può essere sostenuta per brevi esposizioni in particolari condizioni. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.



Carrara S.p.A.,
Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia
tel. +39 030 7451121 / fax +39 030 7451130
www.carrara.it - info@carrara.it