



VALVOGRAPH V48EGR8807

Composizione

- Anelli di grafite espansa a elevata purezza C > 99%.
- Anelli Top & Bottom in filato di carbonio rinforzato con microfilamenti discontinui Ni-Cr tipo Incobraid® GR8807

Caratteristiche

Il set di anelli di tenuta in grafite Incobraid® V48EGR8807 offre una tenuta affidabile e durevole in ambienti ad alta temperatura e pressione. Grazie alla sua composizione di alta qualità e alla tecnologia di rinforzo avanzata, questo set di guarnizioni è in grado di resistere alle condizioni più impegnative, assicurando un funzionamento affidabile e continuo. Grafite arricchita con inibitori passivi contro la corrosione e ossidazione.

Applicazioni

Questo set di anelli di grafite Incobraid® è ideale per le valvole industriali utilizzate nei servizi di vapore, gas e con la maggior parte dei prodotti chimici e petroliferi. È particolarmente adatto per ambienti ad alta temperatura e pressione, offrendo una soluzione affidabile e durevole per una varietà di applicazioni industriali, escluse le situazioni che coinvolgono ossidanti forti.

Dati tecnici

	P bar	lbf/in2	Vm/S	f/pm	pH	T°C	T°F
	500	1		200	0 ÷ 14	-200 ÷ 450 / 650	-330 ÷ 840 / 1200

- La temperatura di picco può essere sostenuta per brevi esposizioni
- Con agenti debolmente ossidanti e aria calda la temperatura deve essere limitata a 450 °C
- Con Vapore e fluidi non ossidanti la temperatura deve essere limitata a 650 °C
- La grafite e il carbonio non possono essere impiegati con agenti ossidanti



Valvograph V48EGR8807

Il Valvograph V48EGR8807 è un set di anelli di tenuta in grafite progettato per garantire prestazioni ottimali in ambienti industriali ad alta temperatura e pressione. La sua composizione di alta qualità offre una soluzione affidabile e resistente per una varietà di applicazioni industriali.



Le informazioni in questa pubblicazione e in altro modo fornite agli utenti si basano sull'esperienza e sono fornite al meglio delle nostre conoscenze attuali. A causa di molti fattori che sono al di fuori della nostra conoscenza e controllo che influenzano l'uso dei prodotti, nessuna garanzia viene fornita o deve essere ritenuta implicita in rispetto a tali informazioni. I limiti operativi esposti in questa pubblicazione non costituiscono affermazione che questi valori possono essere applicati simultaneamente. Non utilizzare il prodotto ai valori massimi di temperatura e pressione associati. La temperatura massima può essere sostenuta per brevi esposizioni in particolari condizioni. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. La fotografia nel DS potrebbe non riportare l'esatto colore e/o marcatura del prodotto.

CARRARA®
GLOBAL SEALING SOLUTIONS

Carrara S.p.A.,
Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia
tel. +39 030 7451121 / fax +39 030 7451130
www.carrara.it - info@carrara.it