



PLANIX™ PX03B FDA

Composizione

Le lastre, i rotoli e i profilati in gomma EPDM PX 03B di Planix™ sono formulati con materiali di alta qualità, garantendo affidabilità e conformità agli standard. La versione bianca PX 03B per uso alimentare è attentamente progettata per rispettare gli standard FDA, essenziali in settori che richiedono prestazioni di tenuta di alto livello.

Caratteristiche

La gomma EPDM PX 03B di Planix™ è caratterizzata da eccezionali proprietà di tenuta e versatilità. La versione bianca per uso alimentare è particolarmente adatta a settori industriali che richiedono elevate prestazioni di tenuta e che devono rispettare rigorosi standard alimentari come quelli della FDA.

Applicazioni

Planix PX 03B è essenziale in settori industriali che necessitano di una tenuta eccellente, come le guarnizioni per flange industriali. La versione bianca per uso alimentare trova applicazione in settori che richiedono conformità agli standard FDA, assicurando al contempo prestazioni di tenuta affidabili e di alta qualità.

Dati tecnici

Properties	Unit	Value
Colour	--	White
Hardness	Deegres	60+/-5 Sh
Specific gravity	g/cm3	1,30
Tensile strenght	MPa	5,0
Elongation at break	%	300
Compression set (h.22 °C 70)	%	30
Minimum Temperature	°C	-25
Maximum Temperature	°C	+120

- Non utilizzare il prodotto ai valori massimi di temperatura e pressione associati senza prima consultare il produttore



Planix™ PX03B FDA

La gamma di lastre e rotoli per guarnizioni Planix™ offre una vasta selezione di materiali, inclusi vari tipi di gomma, mica, cartone termoisolante e GRE. Le lastre, i rotoli e i profilati in gomma EPDM PX 03B sono adatti a diverse applicazioni grazie alla loro affidabilità. La versione PX 03B bianca per uso alimentare è conforme alla norma FDA. Indispensabile in tutti i settori industriali che devono garantire un eccellente livello di tenuta, Planix PX 03B rispetta i requisiti dei materiali a contatto con i prodotti alimentari. Le applicazioni tipiche della gomma EPDM in lastre includono le guarnizioni per flange industriali.



Le informazioni in questa pubblicazione e in altro modo fornite agli utenti si basano sull'esperienza e sono fornite al meglio delle nostre conoscenze attuali. A causa di molti fattori che sono al di fuori della nostra conoscenza e controllo che influenzano l'uso dei prodotti, nessuna garanzia viene fornita o deve essere ritenuta implicita in rispetto a tali informazioni. I limiti operativi esposti in questa pubblicazione non costituiscono affermazione che questi valori possono essere applicati simultaneamente. Non utilizzare il prodotto ai valori massimi di temperatura e pressione associati. La temperatura massima può essere sostenuta per brevi esposizioni in particolari condizioni. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.



Carrara S.p.A.,
Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia
tel. +39 030 7451121 / fax +39 030 7451130
www.carrara.it - info@carrara.it