



PLANIX™ PX04 FLEXOID™

Composizione

Planix™ PX04 FLEXOID™ è un ateriale a base di cellulosa impregnato di gelatina plastificata.

Caratteristiche

Planix™ PX04 FLEXOID™ è un prodotto conveniente e spesso scelto come guarnizione per il primo montaggio, ma anche per l'aftermarket. È ampiamente usato nell'industria automobilistica come guarnizione del carburatore, della pompa del carburante, della pompa dell'olio, delle coperture, del termostato e della pompa dell'acqua, della trasmissione e del cambio.

Applicazioni

Resistente agli olii, ai combustibili, alla benzina, al gas, all'acqua, agli anti-gelo, ai grassi, ai solventi, al kerosene.

Dati tecnici

Properties	Unit	Value
Colour	--	Beige
Moisture content - 15 min @ 100°C	%	8 - 14
Thickness - ASTM F104	mm	+/-10%
Compression - ASTM F36	%	25-40
Recovery - ASTM F36	%	40 min
Tensile Strenght - ASTM F152	MN/m2	13.79
IRM 903 Oil weight increase - ASTM F146	%	15 max
IRM 903 Oil thickness increase - ASTM F146	%	5 max
Fuel B weight increase - ASTM F146	%	15 max
Fuel B thickness increase - ASTM F146	%	5 max
Water weight increase - ASTM F146	%	90 max
Water thickness increase - ASTM F146	%	30 max
Dimensions		
Roll length	Nominal +/- 1%	
Roll width for thickness 0.15-0.80 mm	1000-1050 mm	
Roll width for thickness 1.00-6.40 mm	1000 +/-5mm	
All properties base upon 0.80 mm material refer to ASME F104 section7		

- Non utilizzare il prodotto ai valori massimi di temperatura e per impieghi a pressioni superiori a quelle tipiche dei Flue Gas senza prima consultare il produttore



Le informazioni in questa pubblicazione e in altro modo fornite agli utenti si basano sull'esperienza e sono fornite al meglio delle nostre conoscenze attuali. A causa di molti fattori che sono al di fuori della nostra conoscenza e controllo che influenzano l'uso dei prodotti, nessuna garanzia viene fornita o deve essere ritenuta implicita in rispetto a tali informazioni. I limiti operativi esposti in questa pubblicazione non costituiscono affermazione che questi valori possono essere applicati simultaneamente. Non utilizzare il prodotto ai valori massimi di temperatura e pressione associati. La temperatura massima può essere sostenuta per brevi esposizioni in particolari condizioni. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.



Planix™ PX04 FLEXOID™

La gamma di lastre e rotoli per guarnizioni Planix™ è assortita con tutti i tipi di gomma ma comprende anche altri materiali come la mica, il cartone termoisolante e il GRE.



Carrara S.p.A.,
Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia
tel. +39 030 7451121 / fax +39 030 7451130
www.carrara.it - info@carrara.it