



BADERNA GRAFITE PGT1 GR8822

Composizione

Realizzata con filato di grafite PAN ed espansa con impregnazione di grafite pura e speciali componenti, la baderna GR8822 è progettata per garantire una tenuta affidabile e duratura anche nelle condizioni più estreme. La sua composizione di alta qualità assicura una resistenza superiore agli agenti atmosferici, alle alte temperature e ai prodotti chimici aggressivi.

Caratteristiche

Le principali caratteristiche della baderna PGT1 GR8822 includono un'elevata flessibilità e una notevole resistenza alla compressione, garantendo una tenuta efficace anche sotto pressioni elevate. Grazie alla sua impregnazione con grafite pura e speciali componenti, offre una bassa tendenza alla fuga e una lunga durata operativa. È progettata per resistere ai fluidi corrosivi e alle condizioni ambientali avverse, offrendo prestazioni affidabili e consistenti nel tempo.

Applicazioni

La baderna GR8822 è ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali, inclusi servizi vapore, gas e liquidi chimici e petroliferi. Trova comunemente impiego come guarnizione per valvole industriali, garantendo una tenuta efficace e duratura in ambienti ad alta temperatura e pressione. È adatta per l'uso con la maggior parte dei fluidi industriali, ad eccezione degli ossidanti forti, offrendo una soluzione versatile e affidabile per le esigenze di tenuta stelo nell'ambito industriale.

Dati tecnici

	P bar	lbf/in2	Vm/S	f/pm	pH	T°C	T°F
	200	3000	1	200	0 ÷ 14	-100 ÷ 450 / 650	-150 ÷ 840 / 1200
	100	1500	1	200			

- Non utilizzare il prodotto ai valori massimi di temperatura e pressione associati senza prima consultare il produttore
- La temperatura di picco può essere sostenuta per brevi esposizioni
- Con agenti debolmente ossidanti e aria calda la temperatura deve essere limitata a 450 °C
- Con Vapore e fluidi non ossidanti la temperatura deve essere limitata a 650 °C
- La grafite e il carbonio non possono essere impiegati con agenti ossidanti



Baderna Grafite PGT1 GR8822

Il product range di baderne in grafite Carrara include articoli realizzati con tutti i filati di grafite disponibili che, secondo la classificazione ASTM F2191, sono quelli *Type I—Continuous yarn*, *Type II—Staple yarn* e *Type III—Flexible yarn*. Tutte le baderne in grafite sono protette con inibitori di corrosione passivi o attivi (Grade A—Treated with corrosion inhibitor) anche se sono disponibili on demand baderne non trattate (Grade B—No corrosion inhibitor). I product ranges performer e premium grade includono articoli di Class 2 mentre il product range Industrial grade offre prodotti di Class 1. Le baderne in grafite Carrara sono specializzate per ciascuna applicazione e una corretta selezione dell'articolo consente di massimizzare la prestazione di tenuta riducendo i costi di gestione del componente.



Le informazioni in questa pubblicazione e in altro modo fornite agli utenti si basano sull'esperienza e sono fornite al meglio delle nostre conoscenze attuali. A causa di molti fattori che sono al di fuori della nostra conoscenza e controllo che influenzano l'uso dei prodotti, nessuna garanzia viene fornita o deve essere ritenuta implicita in rispetto a tali informazioni. I limiti operativi esposti in questa pubblicazione non costituiscono affermazione che questi valori possono essere applicati simultaneamente. Non utilizzare il prodotto ai valori massimi di temperatura e pressione associati. La temperatura massima può essere sostenuta per brevi esposizioni in particolari condizioni. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. La fotografia nel DS potrebbe non riportare l'esatto colore e/o marcatura del prodotto.

CARRARA®
GLOBAL SEALING SOLUTIONS

Carrara S.p.A.,
Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia
tel. +39 030 7451121 / fax +39 030 7451130
www.carrara.it - info@carrara.it



BADERNA GRAFITE PGT1 GR8822

size mm	size inch	kg/box	lbs/box	mt/box	ft/box	mt/kg	ft/lbs
3,0	1/8	1,0	2,2	85,5	280,4	85,5	127,3
4,0	-	1,0	2,2	48,1	157,7	48,1	71,6
5,0	3/16	1,0	2,2	30,8	100,9	30,8	45,8
6,0	-	2,5	5,5	53,4	175,3	21,4	31,8
6,5	1/4	2,5	5,5	45,5	149,3	18,2	27,1
8,0	5/16	2,5	5,5	30,0	98,6	12,0	17,9
9,5	3/8	2,5	5,5	21,3	69,9	8,5	12,7
10,0	-	2,5	5,5	19,2	63,1	7,7	11,5
11,0	7/16	2,5	5,5	15,9	52,1	6,4	9,5
12,0	-	2,5	5,5	13,4	43,8	5,3	8,0
12,7	1/2	2,5	5,5	11,9	39,1	4,8	7,1
14,0	9/16	5,0	11,0	19,6	64,4	3,9	5,8
16,0	5/8	5,0	11,0	15,0	49,3	3,0	4,5
17,5	11/16	5,0	11,0	12,6	41,2	2,5	3,7
18,0	-	5,0	11,0	11,9	38,9	2,4	3,5
19,0	3/4	5,0	11,0	10,7	35,0	2,1	3,2
22,0	7/8	5,0	11,0	7,9	26,1	1,6	2,4
25,5	1	5,0	11,0	5,9	19,4	1,2	1,8

- I pesi al metro e quello della confezione possono presentare una tolleranza +/- 10 %. Sono disponibili on demand dimensioni e confezioni customizzate.



Le informazioni in questa pubblicazione e in altro modo fornite agli utenti si basano sull'esperienza e sono fornite al meglio delle nostre conoscenze attuali. A causa di molti fattori che sono al di fuori della nostra conoscenza e controllo che influenzano l'uso dei prodotti, nessuna garanzia viene fornita o deve essere ritenuta implicita in rispetto a tali informazioni. I limiti operativi esposti in questa pubblicazione non costituiscono affermazione che questi valori possono essere applicati simultaneamente. Non utilizzare il prodotto ai valori massimi di temperatura e pressione associati. La temperatura massima può essere sostenuta per brevi esposizioni in particolari condizioni. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. La fotografia nel DS potrebbe non riportare l'esatto colore e/o marcatura del prodotto.

CARRARA
GLOBAL SEALING SOLUTIONS

Carrara S.p.A.,
Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia
tel. +39 030 7451121 / fax +39 030 7451130
www.carrara.it - info@carrara.it