



# BADERNA PTFE PT5504AL

## Composizione

La baderna in PTFE PT5504AL è realizzata con filati di PTFE lubrificato con olio idoneo ai servizi alimentari. PT5504AL è raccomandata per impieghi dinamici, a moderata velocità, per servizi alimentari e farmaceutici.



## Caratteristiche

PT5504AL è realizzata al 100% con puro filato multifilamento di PTFE è impregnata con PTFE

## Applicazioni

Treccia per pompe

## Dati tecnici

|   | P bar | lbf/in2 | Vm/S | f/pm | pH     | T °C       | T °F       |
|---|-------|---------|------|------|--------|------------|------------|
|  | 100   | 1500    | 2    | 400  | 0 ÷ 14 | -100 ÷ 280 | -150 ÷ 540 |
|  | 15    | 225     | 8    | 1600 |        |            |            |

- Non utilizzare il prodotto ai valori massimi di temperatura e pressione associati senza prima consultare il produttore
- La temperatura di picco può essere sostenuta per brevi esposizioni



## Baderna PTFE PT5504AL

Baderna in PTFE puro lubrificata con un dispersore di calore FDA approved in modo da eliminare al massimo il calore di attrito.



Le informazioni in questa pubblicazione e in altro modo fornite agli utenti si basano sull'esperienza e sono fornite al meglio delle nostre conoscenze attuali. A causa di molti fattori che sono al di fuori della nostra conoscenza e controllo che influenzano l'uso dei prodotti, nessuna garanzia viene fornita o deve essere ritenuta implicita in rispetto a tali informazioni. I limiti operativi esposti in questa pubblicazione non costituiscono affermazione che questi valori possono essere applicati simultaneamente. Non utilizzare il prodotto ai valori massimi di temperatura e pressione associati. La temperatura massima può essere sostenuta per brevi esposizioni in particolari condizioni. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.



**Carrara S.p.A.**  
Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia  
tel. +39 030 7451121 / fax +39 030 7451130  
[www.carrara.it](http://www.carrara.it) - [info@carrara.it](mailto:info@carrara.it)



# BADERNA PTFE PT5504AL

| sezione mm | size inch | kg/box | lbs/box | mt/box | ft/box | mt/kg | ft/lbs |
|------------|-----------|--------|---------|--------|--------|-------|--------|
| 3          | 1/8       | 1      | 2.2     | 58.5   | 192    | 58.5  | 87.1   |
| 4          | -         | 1      | 2.2     | 32.9   | 108    | 32.9  | 49     |
| 5          | 3/16      | 1      | 2.2     | 21.1   | 69     | 21.1  | 31.4   |
| 6          | -         | 2.5    | 5.5     | 36.5   | 120    | 14.6  | 21.8   |
| 6.5        | 1/4       | 2.5    | 5.5     | 31.1   | 102    | 12.5  | 18.6   |
| 8          | 5/16      | 2.5    | 5.5     | 20.6   | 67     | 8.2   | 12.2   |
| 9.5        | 3/8       | 2.5    | 5.5     | 14.6   | 48     | 5.8   | 8.7    |
| 10         | -         | 2.5    | 5.5     | 13.2   | 43     | 5.3   | 7.8    |
| 11         | 7/16      | 2.5    | 5.5     | 10.9   | 36     | 4.3   | 6.5    |
| 12         | -         | 2.5    | 5.5     | 9.1    | 30     | 3.7   | 5.4    |
| 12.7       | 1/2       | 2.5    | 5.5     | 8.2    | 27     | 3.3   | 4.9    |
| 14         | 9/16      | 5      | 11      | 13.4   | 44     | 2.7   | 4      |
| 16         | 5/8       | 5      | 11      | 10.3   | 34     | 2.1   | 3.1    |
| 17.5       | 11/16     | 5      | 11      | 8.6    | 28     | 1.7   | 2.6    |
| 18         | -         | 5      | 11      | 8.1    | 27     | 1.6   | 2.4    |
| 19         | 3/4       | 5      | 11      | 7.3    | 24     | 1.5   | 2.2    |
| 22         | 7/8       | 5      | 11      | 5.4    | 18     | 1.1   | 1.6    |
| 25.5       | 1         | 5      | 11      | 4      | 13     | 0.8   | 1.2    |

- I pesi al metro e quello della confezione possono presentare una tolleranza +/- 10 %. Sono disponibili on demand dimensioni e confezioni customizzate.



Le informazioni in questa pubblicazione e in altro modo fornite agli utenti si basano sull'esperienza e sono fornite al meglio delle nostre conoscenze attuali. A causa di molti fattori che sono al di fuori della nostra conoscenza e controllo che influenzano l'uso dei prodotti, nessuna garanzia viene fornita o deve essere ritenuta implicita in rispetto a tali informazioni. I limiti operativi esposti in questa pubblicazione non costituiscono affermazione che questi valori possono essere applicati simultaneamente. Non utilizzare il prodotto ai valori massimi di temperatura e pressione associati. La temperatura massima può essere sostenuta per brevi esposizioni in particolari condizioni. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

**CARRARA**  
GLOBAL SEALING SOLUTIONS

**Carrara S.p.A.**,  
Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia  
tel. +39 030 7451121 / fax +39 030 7451130  
[www.carrara.it](http://www.carrara.it) - [info@carrara.it](mailto:info@carrara.it)