

PLANIGRAPHTM PREMIUM LGRP

Composizione

 Grafite minerale espansa Premium Grade a elevata purezza con inibitore di corrosione e ritardante di ossidazione con lamina di supporto liscia SS316L spessore 0.05 mm

Caratteristiche

La grafite minerale espansa di Planigraph™ Premium LGRP di queste guarnizioni in grafite incontra i requisiti dell'ultimo aggiornamento della direttiva EU- 2011/65/EC (RoHS) ed è conforme ai requisiti del test di ossidazione EN 14772 section 6.7.

Applicazion

La grafite minerale espansa è nota per la sua resistenza chimica che la rende adatta per le applicazioni che coinvolgono quasi tutti fluidi ad eccezione degli ossidanti.

Dati tecnici

Planigraph™ Premium LGRP			
Graphite density	gr/cm3	>1.0	
Carbon Content	%	≥ 99.0	
Ash Content	%	< 1.0	
Sulphur Content	ppm	≤ 100	
Chloride Content	ppm	≤25	
Fluoride Content	ppm	≤25	
Halogen Content	ppm	≤100	
Inhibitor of oxidation and corrosion	-	Yes	
Thermal Weight Loss 670°C/h	%	≤ 4.0	
Reinforcing steel sheet	AISI	316L	
Thickness steel sheet	mm	0.05	
Tensile Strenght	MPa	≥ 4.0	
Compression ratio	%	40 - 50	
Recovery	%	> 12	
Gas Permeability DIN 3535-6	mg/m/s	< 0.1	
Relaxation stress DIN 52913	N/mm2	> 45	
Temperature max with steam	°C	550	
Temperature max with weak oxidants	°C	450	
Temperature min cryo	°C	-196	
Maximum assembly load RT	N/mm2	60	
Maximum operating pressure	bar	75	

- Non utilizzare il prodotto ai valori massimi di temperatura e pressione associati senza prima consultare il produttore
- Con agenti debolmente ossidanti e aria calda la temperatura deve essere limitata a 450 °C
- La grafite e il carbonio non possono essere impiegati con agenti ossidanti
- Altre dimensioni e spessori sono disponibili a richiesta
 Con Vapore e fluidi non ossidanti la temperatura deve essere limitata a 550 °C
- Le tolleranze dimensionali delle lastre per guarnizioni sono: W e L ± 3,0%, H ± 10,0%

Dimensione	1.500 x 1.500	60" x 60"	
Spessore	1,5 ÷ 3.0	1/16" ÷ 1/8"	



Le informazioni in questa pubblicazione e in altro modo fornite agli utenti si basano sull'esperienza e sono fornite al meglio delle nostre conoscenza ettuali. A causa di molti fattori che sono al di fuori della nostra conoscenza e controllo che influenzano l'uso dei prodotti, nessuna garanzia viene fornita o deve essere ritenuta implicita in rispetto a tali informazioni. I limiti operativi esposti in questa pubblicazione non costituiscono affermazione che questi valori possono essere applicati simultaneamente. Non utilizzare il prodotto ai valori massimi di temperatura e pressione associati. La temperatura massima può essere sostenuta per brevi esposizioni in particolari condizioni. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. La fotografia nel DS potrebbe non riportare l'esatto colore e/o marcatura del prodotto.



Planigraph™ Premium LGRP

La linea Planigraph™ include i seguenti modelli Premium Grade e Industrial Grade:

- LG senza inserto
- LGR con singolo inserto liscio
- LGRF con inserto singolo o multiplo a grattuggia
- LGRHDI con inserto multiplo liscio

Il carico massimo ammesso sulle guarnizioni in grafite espansa dipende dal tipo e dal numero di inserti metallici ed è strettamente legato alla superficie di tenuta effettiva. Per la verifica occorre calcolare il rapporto [(De-Di)/sp.], dove **De** e **Di** sono i diametri della zona realmente compressa tra le flange e **sp.** lo spessore della guarnizione. Il rapporto deve essere ≥ 4. Su flange WN RF le guarnizioni sono utilizzabili fino alla classe 300 psi.

La linea Planigraph™ include anche i nastri di grafite corrugata per la manutenzione:

- NG nastro corrugato in grafite minerale espansa
- NGA nastro corrugato adesivo in grafite minerale espansa



Carrara S.p.A.

Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia tel. +39 030 7451121 <u>www.carrara.it</u> - <u>info@carrara.it</u>