



TRECCIA PTFE ARAMIDICA PT5600K

Composizione

PT5600K è una baderna realizzata con filato di PTFE puro con i quattro angoli rinforzati in filato aramidico continuo per ottenere una maggiore resistenza alla estrusione ed alle alte pressioni. Questa treccia non macchia ed è idonea per le industrie alimentari e chimiche. PT5600K è una baderna che resistente e sicura, idonea per le industrie alimentari, chimiche e cartarie in tutte le applicazioni dinamiche, su pompe ed agitatori.




Caratteristiche

Filato PTFE GORE
Filato fibra aramidica

Applicazioni

Baderna in PTFE e fibra aramidica per tenute dinamiche

Dati tecnici

	P bar	lbf/in2	Vm/S	f/pm	pH	T °C	T °F
	500	7500	2	300	3 ÷ 12	-100 ÷ 280	-150 ÷ 540
	300	4500	2	400			
	15	225	10	2000			

- Non utilizzare il prodotto ai valori massimi di temperatura e pressione associati senza prima consultare il produttore
- La temperatura di picco può essere sostenuta per brevi esposizioni



Treccia PTFE Aramidica PT5600K

PT5600K è La baderna è realizzata con puro filato di PTFE GORE e filato aramidico sugli angoli, per migliorare la resistenza nei servizi ad alta pressione e sugli essiccatoi.



Le informazioni in questa pubblicazione e in altro modo fornite agli utenti si basano sull'esperienza e sono fornite al meglio delle nostre conoscenze attuali. A causa di molti fattori che sono al di fuori della nostra conoscenza e controllo che influenzano l'uso dei prodotti, nessuna garanzia viene fornita o deve essere ritenuta implicita in rispetto a tali informazioni. I limiti operativi esposti in questa pubblicazione non costituiscono affermazione che questi valori possono essere applicati simultaneamente. Non utilizzare il prodotto ai valori massimi di temperatura e pressione associati. La temperatura massima può essere sostenuta per brevi esposizioni in particolari condizioni. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

 **CARRARA**
GLOBAL SEALING SOLUTIONS

Carrara S.p.A.,
Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia
tel. +39 030 7451121 / fax +39 030 7451130
www.carrara.it - info@carrara.it



TRECCIA PTFE ARAMIDICA PT5600K

sezione mm	sezione inch	kg/box	lbs/box	mt/box	ft/box	mt/kg	ft/lbs
3	1/8	1	2.2	65.4	214	65.4	97.4
4	-	1	2.2	36.8	121	36.8	54.8
5	3/16	1	2.2	23.5	77	23.5	35
6	-	2.5	5.5	40.8	134	16.3	24.3
6.5	1/4	2.5	5.5	34.8	114	13.9	20.7
8	5/16	2.5	5.5	23	75	9.2	13.7
9.5	3/8	2.5	5.5	16.3	53	6.5	9.7
10	-	2.5	5.5	14.7	48	5.9	8.8
11	7/16	2.5	5.5	12.2	40	4.9	7.2
12	-	2.5	5.5	10.2	34	4.1	6.1
12.7	1/2	2.5	5.5	9.1	30	3.6	5.4
14	9/16	5	11	15	49	3	4.5
16	5/8	5	11	11.5	38	2.3	3.4
17.5	11/16	5	11	9.6	32	1.9	2.9
18	-	5	11	9.1	30	1.8	2.7
19	3/4	5	11	8.1	27	1.6	2.4
22	7/8	5	11	6.1	20	1.2	1.8
25.5	1	5	11	4.5	15	0.9	1.3

- I pesi al metro e quello della confezione possono presentare una tolleranza +/- 10 %. Sono disponibili on demand dimensioni e confezioni customizzate.



Le informazioni in questa pubblicazione e in altro modo fornite agli utenti si basano sull'esperienza e sono fornite al meglio delle nostre conoscenze attuali. A causa di molti fattori che sono al di fuori della nostra conoscenza e controllo che influenzano l'uso dei prodotti, nessuna garanzia viene fornita o deve essere ritenuta implicita in rispetto a tali informazioni. I limiti operativi esposti in questa pubblicazione non costituiscono affermazione che questi valori possono essere applicati simultaneamente. Non utilizzare il prodotto ai valori massimi di temperatura e pressione associati. La temperatura massima può essere sostenuta per brevi esposizioni in particolari condizioni. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

CARRARA
GLOBAL SEALING SOLUTIONS

Carrara S.p.A.,
Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia
tel. +39 030 7451121 / fax +39 030 7451130
www.carrara.it - info@carrara.it