


TECHNICAL DATA SHEET - CST 2259/01 - 05/08/2014

## Controller Back 1 OXY



### Composizione

Set di guarnizione in grafite espansa a densità variabile con anelli anti-estrusione, come composizione degli item ZV48Z OXY e ZV48ZN OXY.

### Materiali

Grafite minerale espansa e inserto metallico in Nichel.

### Caratteristiche

Guarnizione in grafite per seggi di valvole a sfera per applicazione a **elevata temperatura**. Controller Back 1 è configurato per offrire una compressione di circa il 10-15%, garantendo elevati livelli di recovery. Approvata BAM per servizi ossigeno liquido e gassoso (BAM Reports 2-1948/2014E e 2-1949/2014E).

### Condizioni di impiego con ossigeno puro

Maximum Temperature [°C]	Maximum Oxygen Pressure [bar]
up to 60	430
> 60 to 280	250