



PAPELÃO HIDRAULICO PLANIFLEX™ PF65

Composição

Fibra sintética inorgânica e vidro, carga inerte e aglutinante de NBR.

Características

Os papelões hidráulicos de fibra comprimida **Planiflex™ PF65** são materiais com excelente parâmetro de relaxamento de tensão, ideais para aplicações com vapor.

Aplicações

Compatíveis com óleos, gases, combustíveis e ácidos inorgânicos fracos, as folhas **Planiflex™ PF65** podem ser aplicadas na faixa de temperatura de -40°C a 330°C e em faixas de pressão de até 300 lbs e PN25 para flanges RF. Estas juntas demonstram compatibilidade química na faixa de pH típica de elastômeros nitrílicos.



Papelão hidráulico Planiflex™ PF65

As folhas de papelão hidráulico **Planiflex™** são fabricadas com materiais à base de fibras de aramida e NBR, especialmente selecionados para atender a padrões de alto desempenho em uma ampla gama de aplicações industriais. As juntas **Planiflex™** são aplicáveis para vedação de vapores, lubrificantes, solventes, gases, vapor, além de muitos ácidos e álcalis diluídos. Podem ser utilizadas como juntas em conjunto com laminas de PTFE.

Dados Técnicos

Properties thickness 1,5 mm	Unit	Value
Binder	-	NBR
Compressibility ASTM F 36	%	10
Recovery ASTM F 36	%	55
Tensile strength DIN 52910	N/mm ²	9
Density +/- 5%	g/cm ³	1,9
Stress resistance DIN 52913		
16 h, 300 °C, 50 N/mm2	N/mm ²	29
16 h, 175 °C, 50 N/mm2	N/mm ²	34
Thickness increase acc.to ASTM F 146		
Oil IRM 903, 5 h, 150 °C	%	6
ASTM Fuel B, 5 h, 23 °C	%	6
Distilled water. 5h. 100°C	%	2
Max. operating conditions		
Peak temperature	°C	400
Continuous temperature	°C	330
With steam	°C	250
Pressure	bar	120

- Non use o produto nos valores máximos de temperatura e pressão associados sem consultar previamente o fabricante.
- A temperatura de pico pode ser suportada por exposições breves.
- As tolerâncias dimensionais das folhas de vedação são: W e L ± 3,0 %, H ± 10,0 %.

Dimensões	1.500 x 1.500 1.500 x 3.000	60" x 60" 60" x 120"
Espessura	0.4 ÷ 5.0	1/64" ÷ 3/16"



As informações apresentadas nesta publicação, bem como as fornecidas aos utilizadores por outros meios, baseiam-se na nossa experiência e são comunicadas de acordo com o melhor conhecimento disponível. Contudo, como vários fatores fora do nosso conhecimento e controlo podem influenciar o uso dos produtos, nenhuma garantia, explícita ou implícita, é dada relativamente a esses conteúdos. Os limites operacionais indicados não constituem confirmação de que tais valores possam ser aplicados simultaneamente. Evite utilizar o produto nos limites máximos de temperatura e pressão. A temperatura máxima só pode ser suportada por curtos períodos em condições específicas. As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio. As imagens no DS podem não representar exatamente o produto, a sua cor e/ou a sua marcação.



Carrara S.p.A.,
Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia
tel. +39 030 7451121 carrara.it - info@carrara.it